



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЭПОКСИКАУЧУКОВЫХ КЛЕЕВ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

УДАРО-ВИБРОСТОЙКОСТЬ

БЛИСТЕРЫ: 11-20 МЛ
ТУБЫ: 15-30 МЛ
КОРОБКА: 110-200 Г
БАНКА: 1,1-2 КГ

Наименование клея	Открытое время выдержки клея (при 20°С)	Прочность соединения кг/см ²	Характерные особенности	Рекомендуемая область применения
ЭПОКСИ КСКЛЮЗИВ ① (жидкий металл)	90 мин	300	ударопрочность, вибростойкость	особопрочное склеивание металлов между собой и с другими материалами
ЭПОКСИ РОСВЕТ ② (оптический)	120 мин	250	прозрачность, атмосферостойкость	склеивание стекол, нанесение защитных покрытий
ЭПОКСИ БУВНОЙ ③ (сложный ремонт обуви)	60 мин	100	высокая эластичность, водостойкость	заделка трещин и полостей, приклеивание каблучков и фурнитуры
ЭПОКСИ КЛАССИК ④ (клей-шпатлевка)	40 мин	150	фиксация на вертикальных поверхностях, заполняющий компаунд	любые клеевые соединения с возможностью механической обработки, заделка трещин, раковин
ЭПОКСИ ЭКСПРЕСС ⑤ (быстрого отверждения)	20 мин	100	быстрое схватывание, фиксация на вертикальных поверхностях	любые клеевые соединения в условиях недостатка времени
ЭПОКСИ ТИТАН ⑥ (компаунд-герметик)	60 мин	200	ударопрочность, регулируемая эластичность	склеивание металлов между собой и с другими материалами, герметизация
ЭПОКСИ УНИВЕРСАЛ ⑦ (традиционное качество)	50 мин	100	жесткая фиксация, возможность введения наполнителей и армирующих материалов	склеивание однородных и разнородных материалов



НОВЫЙ ДИЗАЙН

ПРЕЖНИЙ СОСТАВ

КЛЕЙ-ПЛАСТИЛИН «УНИПЛАСТ»

ХОЛОДНАЯ СВАРКА | ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ



УНИПЛАСТ-УНИВЕРСАЛ - 20 Г



УНИПЛАСТ-БРОНЗА - 20 Г



УНИПЛАСТ-АЛЮМИНИЙ - 20 Г



УНИПЛАСТ-АЛЮМИНИЙ - 75 Г